Dvousložkový základ na beton ZX-04

Epoxidový základní nátěr pro použití na betonové a potěrové podlahy. Neobsahuje rozpouštědla. Dále jako přednátěr při sanaci betonových ploch před následnou aplikací podlahových nátěrů. Lehce flexibilizovaný.

Proniká do pórů a puklin, vytlačuje přebytečný vzduch, zpevňuje a impregnuje. Překlenuje trhliny a vytváří základ pro dobré přilnutí následných nátěrových vrstev k podkladu.

Balení:	0,6 kg ZX-04 + 0,2 kg ZE-18 1,5 kg ZX-04 + 0,5 kg ZE-18 3,0 kg ZX-04 + 1,0 kg ZE-18
Objednací číslo:	ZX-04.01.0000.0 složka A ZE-18.00.0000.0 složka B (tvrdidlo)
Při dodání:	řídký produkt Tvrdidlo ZE-18 (složka B) je dodáváno zvlášť.
Barva:	transparentní
Směšovací poměr:	3 hm. díly ZX-04.01.0000.0 1 hm. díl ZE-18.00.0000.0
Zpracování:	Krátce před aplikací smíchejte složku A se složkou B, důkladně promíchejte a následně tuto směs ihned nanášejte v tenké vrstvě - např. zubovou stěrkou - na betonovou nebo podlahovou plochu. Zabraňte tvorbě kaluží. Pokud jsou v ploše trhliny, pukliny a podobné vady, dbejte na to, aby se do nich dostalo dostatečné množství této směsi. Použité pracovní nářadí ihned vyčistěte pomocí epoxidového nebo mycího ředidla.
Doba zpracovatelnosti:	dle použitého množství a okolní teploty 15-45 min při cca 20°C Produkt ZX-04 postupně tvrdne během doby zpracovatelnosti, proto doporučujeme po otevření plechovky ihned zpracovat.
Příprava podkladu:	Odstraňte prach, nečistoty, olej, mastnotu a veškeré uvolněné zbytky starých nátěrů a ostaních znečištění.
Spotřeba:	cca 200 g/m², dle savosti a stavu podkladu
Doba schnutí:	cca 6-8 h, nejlépe přes noc
Následné nátěry:	Povrch základu ZX-04 je po zaschnutí nelepivý a lesklý; následné epoxidové nátěry je nutné provést během následujících cca 8 dní. Při delším časovém intervalu doporučujeme povrch obrousit.

TM/ZX-04 überarbeitet am: 02.09.13 rei/in / übersetzt am: 05.03.14 in/01-06/CZ

REICOLOR CHEMIE-GmbH
Chemische- und Lackfabrik
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Telefon +49(0)9187/97 03-0
Telefax +49(0)9187/97 03-15
Internet: www.reicolor.de
e-mail: info@reicolor.de

REICOLOR
barvy a laky s.r.o.
c.p. 597
CZ-33805 Mýto
Telefon +420 371/7502-40
Telefax +420 371/7502-45
Internet: www.reicolor.de
e-mail: info@reicolor.de

Naše doporučení týkající se techniky předáváme na základě současného stavu a na základě nejlepších znalostí. Tato doporučení jsou nezávazná a nepředstavují nárok na úplnost. V žádném případě nezprošťují zákazníka povinnosti přezkoušet naše výrobky na vhodnost použití a shodu barevného odstínu.