Silicon-Beschichtung
LS-06

Hochhitzebeständiger Anstrichstoff auf Siliconharzbasis, z.B. für Kfz-Auspuffanlagen, der an der Luft klebfrei antrocknet, jedoch seine endgültige Härte erst bei Inbetriebnahme ab ca. 150°C erreicht.
Lufttrocknung – ohne anschließende Trocknung in der Hitze – genügt nicht!
Dieser Artikel ist identisch mit der Silicon-Beschichtung LS-60.

Liefergebinde:	100 ml 1,0 l 5,0 l
Bestell-Nr.:	LS-06.00.0008.0 weißalu LS-06.00.9005.0 schwarz, glänzend LS-06.00.9005.9 schwarz matt LS-06.00.0002.0 rotbraun
Lieferform:	gebrauchsfertig
Staubtrocken:	nach ca. 30 Minuten an der Luft
Durchgetrocknet, benzinfest und beständig gegen Öle und Fette:	nach ca. 1stündiger Trocknung bei Temperaturen über 150° – 200°C
Anwendungsbereich:	bis zu ca. 500°C, max. 600°C
Lösemittel:	bei Bedarf; VK-30
VOC – EU-Grenzwert:	Kat. B/e, 840 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 840 g/l VOC.
Verarbeitungshinweise:	spritzen, streichen; möglich ist auch ein Auftrag durch Tauchen
Anwendung:	für Innen, bedingt Außen. Vor Gebrauch gut umrühren!
Untergrund:	sandgestrahlter Untergrund
Schichtdicke:	ca. 15 – 25 µm bei Farbe weißalu ca. 25 – 35 µm bei schwarz und rotbraun
Verbrauch:	ca. 8 – 10 m² / 1 Liter
Farbtöne:	weißalu, schwarz, rotbraun
Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/LS-06 überarbeitet am: 18.02.16 rei/in / Druckdatum: 18.02.16/01-01/D

ReiColor Chemie GmbH
D - 90518 Altdorf b. Nbg.
Tel.: +49 (0)91 87 / 97 03 - 0

ReiColor Farben und Lacke GmbH
A - 4642 Sattledt
Tel.: +43 (0)72 44 / 80 56 - 0

ReiColor barvy a laky s.r.o.
CZ - 33805 Mýto
Tel.: +420 371 / 75 02 - 40

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail: info@reicolor.de

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unsererer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.