

## Zink-Ausbesserungs-Spray LZ-16

### Allgemeine Produktbeschreibung:

Für die Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen und für die farbliche Angleichung von Anbauteilen an die verzinkte Umgebung.

### Produktdaten:

<b>Liefergebinde:</b>	400 ml, in verschiedenen Glanzgradstufen lieferbar, siehe Farbtonkarte Nr. 16
<b>Bestell-Nr.:</b>	LZ-16.40.0000.0 LZ-16.40.0000.1 LZ-16.40.0000.2 LZ-16.40.0001.0 LZ-16.40.0002.0 LZ-16.40.0003.0
<b>Lieferform:</b>	technisches Aerosol, gebrauchsfertig
<b>Trocknungsart:</b>	lufttrocknend
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 3 – 4 m <sup>2</sup> /400 ml-Dose
<b>Schichtdicke:</b>	ca. 20 µm pro Auftrag
<b>Verarbeitung:</b>	sprühen
<b>Einsatztemperatur:</b>	bis -10°C
<b>Lagerfähigkeit:</b>	mind. 12 Monate ab Lieferdatum bzw. 36 Monate ab Produktionsdatum (Aufdruck auf Dosenboden)
<b>Überlackierbar:</b>	nicht geeignet
<b>Untergrund:</b>	Gut reinigen, nicht auf Schmutz, Fett oder Feuchtigkeit sprühen!
<b>Verarbeitungshinweis:</b>	Vor Gebrauch solange schütteln, bis Klappergeräusch des Rührkörpers hörbar, Sprühabstand ca. 30 cm einhalten! In mehreren dünnen Schichten nach jeweiliger Zwischentrocknung auftragen.

### Wichtige Informationen:

#### **Gefahrenhinweise:**

Gefahrenhinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Weitere Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

#### **Datenbasis:**

Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

#### **Rechtshinweise:**

Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die

beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Techn. Merkblattes mit neuem Druckdatum verlieren die Angaben auf den alten Datenblättern ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist abrufbar im Internet, bzw. tel. unter 0049 (0) 9187 97 03 13.

TM/LZ-16 überarbeitet am: 04.09.18 rei/in /  
Druckdatum: 04.09.18/01-03/D