

Zink-Flake-Paste

LZ-99

Zink-Metallpaste für die Ausbesserung von Fehlstellen in feuerverzinkten Überzügen mit zinkähnlich hellem Farbton. Anwendung entspricht DIN EN ISO 1461:2009.

Insbesondere für Flächenabschnitte, die durch Strahl- oder durch sonstige mechanische Einwirkungen beschädigt wurden und den Zinkbelag verloren haben.

Außerdem für nicht verzinkte Flächen, die verzinkten Konstruktionen angepasst werden sollen.

Liefergebände:	700 g 1,4 kg 2,8 kg
Bestell-Nr.:	LZ-99.00.0000.0
Lieferform:	dickflüssig, streich- und spachtelfähig
Dichte:	ca. 3,0 kg/l
Trocknungsart:	lufttrocknend
Trockenzeit:	einige Stunden, am besten über Nacht
Staubtrocken:	nach ca. 1 Stunde an der Oberfläche trocken
Überlackierbar:	ja, z.B. mit Zink-Beschichtung LZ-80
Ergiebigkeit:	ab ca. 750 g/m ² , je nach Schichtdicke
Verarbeitung:	vorwiegend durch Streichen
Untergrund:	gründlich reinigen; lose Bestandteile, wie z.B. Rost, Weißrost, Schlacke, Ruß, Fett und sonstige Verunreinigungen vorher gründlich entfernen
Verdünnung:	wenn nötig Epoxi-Verdünner VE-50 oder Spezial-Verdünnung VK-80
Verdünnerzugabe:	ca. 5 %
Schichtdicke:	ab 200 – 300 µm pro Auftrag (trocken), 0,5 – 1 mm nass
Lagerfähigkeit:	mind. 1 Jahr
VOC – EU-Grenzwert:	Kat. A/i, 500 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Anwendung:	vorwiegend außen
Glanzgrad:	halbmatt
Farbton:	zinkähnlich hell
Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/LZ-99 überarbeitet am: 29.10.12 rei/in / Druckdatum: 29.10.12/01-03/D