Nedvességgel jól szellőző faalapozó GH-50

Oldószertartalmú, alkidgyanta alapú alapozó, simára gyalult puhafa felületek részére, mint pld. ablakok, ajtók, ajtókávák, burkolatok, ládák, dobozok, keretek, bútorok, bel és -kültéri használatára.

A GH-50 Faalapozót első és -generáljavítási munkálatok keretében végzendő bevonatolásokra ajánljuk, a nedvességgel jó csereviszonyban áll, azzal nagy mértékben lélegzik. Ezért különösen olyan fafelületek számára megfelelő, amelyek magas nedvességtartalommal rendelkeznek, illetve használatuk során állandóan magas nedvességingadozásoknak vannak kitéve.

Szállítási csomagolás:	1,0 liter-doboz 2,5 liter- vödör 5,0 liter- vödör
Rendelésszám:	GH-50.00.0000.0 fehér GH-50.00.0014.0 szürke GH-50.00.0015.0 világosszürke GH-50.00.1015.0 RAL 1015 világos elefántcsontszín
Szállítási forma:	felhasználásra kész
Színárnyalatok:	lásd. mint fennt és érdeklődésre más színek is
Fajsúly:	kb.1,38 kg/liter
VOC-EU határérték:	kat.: A/d, 400 gr/liter (2007), 300 gr/liter (2010) A termék maximális VOC-tartalma: 400 gr/liter
Oldószer:	VK-30 Terpentinpótló VT-60
Hígító adagolása:	A szórási paramétereket a termékhez úgy állítsuk be, hogy hígításra ne legyen szükség.
Anyagszükséglet:	kb. 200-250 gr/m²
Alapfelület:	tiszta, száraz, olajtól, zsírtól és fellazult korábbi bevonatoktól mentes alapfelület
Bevonatolási javaslat fafelületekre:	1 x 2 alapozás GH-50 Faalapozóval 1 x 2 Műgyanta lakk LK-12
Feldolgozás:	ecsettel, szórással, hengerrel
Száradási idő:	porszáraz egy-két óra elteltével, átszáradt egy éjszaka elteltével
Biztonsági és veszélyesség szerinti besorolás:	lásd. a biztonsági adatlapot

Utalás:
Használat előtt, a csomagolás tartalmát alaposan addig keverjük össze, amíg az homogén nem lesz!

TM/GH-50 überarbeitet am 21.07.08 rei/hm übersetzt am 17.09.08/2010 rei/ms/01-04/H

ReiColor Chemie GmbH
D-90518 Altdorf
Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0

ReiColor Festék és Lakk Kft.
H-9181 Károlyháza
Tel.: +36 (06) 96 / 572 000

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail:info@reicolor.de

Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000