

Műgyanta-primer
GK-00

Rozsdavédelmi alapozó acél és -vasfelületekre, amelyek normálisan szokásos igénybevételnek vannak kitéve. Külső és belső használatra. Gyorsan szárad. Jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Kedvező árfekvésű primer (alapozó), számos felhasználási területre, mint pld. bádogburkolatok, tartószerkezetek, gépek, valamint mindenféle acél és -vasszerkezetek bevonatolására.

Szállítási csomagolás:	vödör vödör hobok, bádogtartály	5,0 liter 14,0 kg 37,0 kg
Megrendelés száma:	GK-00.01.0013.0 pld. színárnyalat; vörösesbarna	
Szállítási forma:	felhasználásra kész	
Felhasználás:	200–300 gr/m ²	
Rétegvastagság:	legalább 30–40 µm/rétegenként, egyenletesen felhordandó	
Javasolt felhordás acélfelületre:	1 x GK-00 Alapozó és 1 x LK-12 Fedőlakk kültéri használatra: 2 x LK-12 Fedőlakk	
Porszáráz:	kb. 30 perc múlva	
Száradási idő:	egy éjszaka elteltével teljesen átszáradt	
Feldolgozás:	Ecsettel, szórással, hengerrel, de airless és esta eljárásokhoz is alkalmas.	
Oldószer:	VK-30	
Hígító adagolása:	A szórási paraméterek úgy választandók meg, hogy hígítás ne legyen szükséges.	
Raktározhatóság:	legalább 12 hónap	
Alapfelület:	Szennyeződésektől, rozsdától, olajtól, zsírtól, feldolgozott festékrétegektől és nedvességtől mentes kell lennie.	
Fajsúly:	kb. 1,20 kg/liter	
VOC-EU határérték:	kat.: A/i: 500 gr/liter (2010) A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter	
Fényesség fok:	matt	
Színárnyalatok:	vörösesbarna 0013, sötétszürke 0014, RAL 6011	
Biztonsági és veszélyesség szerinti besorolás:	lásd. a biztonsági adatlapot	

TM/GK-00 überarbeitet am 28.01.10 rei/hm übersetzt am 26.02.10 rei/ms/01-01/H