Tapadó alapozó (WASH–Primer)
GK-15

Egykomponensen alapuló, tapadó alapozó, gépjárművek javító, lakkozási munkálatainak az elvégzéséhez, továbbá horgany, könnyűfém, acél és –vasfelületekhez ajánljuk.

Különösen olyan felületekhez alkalmas, amelyeket először alapozni kell és azok kiegészítő, mázoló bevonatfelépítése csak egy későbbi időpontban történik meg (szállító alapozó, átmeneti bevonat).

Gyorsan száradó, vékony rétegben hordjuk fel!

Szállítási csomagolás:	vödör	12,0 kg
	hobok, bádogtartály	30,0 kg
Színárnyalatok:	fehér	termékszám: GK-15.00.9016.0
	szürke	termékszám: GK-15.00.7000.0
Szállítási forma:	felhasználásra kész	
VOC- EU határérték:	kat.: B/c, 780 gr/liter (2010) A termék maximális VOC- tartalma: 780 gr/liter	
Oldószer:	VK-15	
Feldolgozás:	szórással	
Feldolgozási adatok:	15–20 másodperc kifutási idővel/DIN 4 mm légnyomásos szórópisztoly kb. 3–4 bar szórófej átmérő kb. 1,5 mm	
Száraz rétegvastagság:	max: 20 µm	
Anyagszükséglet:	kb. 100 gr/m²	
Alapfelület:	Zsírmentes, tiszta, dekapírozott vagy homokszórt acél alapfelület.	
Felhordási javaslat:	egyszer, keresztező mozdulatokkal	
Száradási idő:	10 perc után porszáraz, 20–30 perc után szállításra kész, teljesen átszáradt kb. 24 óra elteltével	
Átfesthető:	Csak teljes kiszáradás után, ami különösen a kétkomponensű alapozókra és a kétkomponensű fedőlakkokra vonatkozik.	
Kemencei száradással:	Kb. 50 ˚C–on 5–10 percig, ezután szállításra alkalmas.	
Raktározhatóság:	Lényegesen hosszabb ideig, mint 5–6 hónapos hűvös helyen való tárolás, nem túlléphető.	
Biztonsági és veszélyesség szerinti besorolás:	lásd. a biztonsági adatlapot	
Utalás:	Ez a termék az alábbiak szerint megrendelhető. nyári változat: GK-15.00.7000.0 téli változat: GK-15.00.7000.1 A két változat egymástól a lobbanáspontban különbözik, illetve a téli változat az alacsonyabb lobbanáspont mellett gyorsabban is szárad.	

TM/GK-15 überarbeitet am 05.09.11 rei/in übersetzt am 12.09.11 rei/ms/01-01/H

ReiColor Chemie GmbH
D-90518 Altdorf
Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0

ReiColor Festék és Lakk Kft.
H-9181 Károlyháza
Tel.: +36 (06) 96 / 572 000

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail:info@reicolor.de

Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000