Favédő lazúrfesték
LD-92

Hígan folyós, lakkgyanta alapú, bevonatoló, mázoló anyag, látható, gyalult fafelületek színbeli kialakításához és időjárásálló festésére.

Összehasonlítva a rétegképző mázoló anyagokkal szemben, az LD-92 Favédő lazúrfesték használatával a fafelület impregnáló, dekoratív színárnyalatokkal való kezelését érhetjük el. Az LD-92 Favédő lazúrfesték kiválóan alkalmas minden puha fafajtához. A száradás után az egészségre ártalmas alkotóelemektől (oldószerektől) mentes.

Az LD-92 Favédő lazúrfestéket tiszta, száraz és fagymentes felületre kellő mennyiségben hordjuk fel. Pár perc alatt beszívódik a kezelendő fafelületbe. Kívánság szerint, a felület többször egymás után is bekenhető.

Különösen dekoratív és sikeres bevonatokat érhetünk el, ha az egyes rétegek felvitele között a lazúrfesték felesleget egy ruhadarabbal felvesszük illetve eldörzsöljük.
Pár óra elteltével a lazúrfesték időjárás és -vízálló, esőzések sem tudják lemosni.

Feldolgozás előtt jól keverjük és rázzuk fel! A címkén megadott színárnyalat, csakis a csomagolás tartalmának az alapos és jó átkeverése után érhető el!

Szállítási csomagolás:	1,0 liter 2,5 liter 5,0 liter 10,0 liter 30,0 liter
Rendelésszám:	LD-92.00.0001.0 színárnyalat: színtelen LD-92.00.0002.0 színárnyalat: mandulafenyő LD-92.00.0003.0 színárnyalat: világos tölgy LD-92.00.0004.1 színárnyalat: indiai tölgy LD-92.00.0005.0 színárnyalat: mahagóni LD-92.00.0006.0 színárnyalat: diófa LD-92.00.0007.0 színárnyalat: gesztenye LD-92.00.0008.0 színárnyalat: paliszanderfa LD-92.00.0009.0 színárnyalat: ébenfa LD-92.00.0010.0 színárnyalat: fenyőfa LD-92.00.0011.0 színárnyalat: kőris LD-92.00.0012.1 színárnyalat: erdeifenyő
Szállítási forma:	alapos felkeverés után-felhasználásra kész
Anyagszükséglet:	kb. 200 ml/m²
Bevonatolási javaslat:	a felület 2-3 x-os beeresztésével
Feldolgozás:	ecsettel, szórással, hengerrel
Száradási idő:	pár óra elteltével porszáraz; egy éjszaka elteltével teljesen átszáradt; nagyon erősen hőmérsékletfüggő
VOC-EU határérték:	kat.: A/f, 700 gr/liter (2007), 700 gr/liter (2010) A termék maximális VOC-tartalma: 700 gr/liter
Biztonsági és veszélyesség szerinti besorolás:	lásd. a biztonsági adatlapot

TM/LD-92 überarbeitet am 31.01.11 rei/in übersetzt am 04.02.11 rei/ms/01-04/H

ReiColor Chemie GmbH
D-90518 Altdorf
Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0

ReiColor Festék és Lakk Kft.
H-9181 Károlyháza
Tel.: +36 (06) 96 / 572 000

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail:info@reicolor.de

LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000

Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.