

Rozsdát átalakító rozsdoldószer

RK-51

Rozsdát átalakító rozsdoldószer és egyben rozsdavédelmi alapozó (primer) is, acélfelületeken a rozsdamaradványok stabilizálásához. Régi fellazult festék és rozsdás rétegeket, a cundert, az olaj és -zsírlerakódásokat, a koszt, valamint az egyéb elszennyeződéseket előzetesen távolítsuk el. A zsír és -olajlerakódásokat előzőleg hígítóval tisztítsuk le, míg a koszt és porlerakódásokat seprűvel távolítsuk el.

Ezután az RK-51 kombi terméket, elegendő mennyiségben hordjuk fel a felületre; összegyülemlesek kerüljünk. A levegőn hagyjuk megszáradni; majd kb. 6–8 óra elteltével egy korrózióvédelmi alapozót kenjünk fel.

A száradás ideje alatt, kb. a felhordás után kb. 10–20 perc múlva, a kezelt acélfelületen egy feketéskék védőréteg keletkezik, amely a rozsdamaradványokat körülzárja és azokat az acélfelülettel egyesíti.

Ez a feketéskék bevonat megakadályozza a korróziós folyamat előrehaladását, a felületre azonban a rákövetkező, bevonó mázolatokat hamarosan hordjuk fel.

Szállítási csomagolás:
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
5,0 liter
10,0 liter

Rendelésszám: RK-51.00.0000.3

Szállítási forma: felhasználásra kész, tejszerűen fehér folyadék
Alkalmazás: Hígítatlanul. Használat előtt addig jól rázzuk fel és alaposan keverjük fel, amíg a csomag tartalma homogénné válik.

Alapfelület előkezelése: A legjobb ha az elrozsdásodott acélfelületeket enyhén megcsiszoljuk. Az olaj és -zsírlerakódásokat lakkhígítóval távolítsuk el. Régi fellazult elszennyeződések, mint pld. festék, cement vagy betonfröccsenések is eltávolítandók.

Feldolgozás: Elegendő mennyiségben, kenéssel, szórással vagy hengerrel, lehetőleg egyenletes rétegben.
+ 10 °C alatti és + 40 °C feletti tárgyhőmérsékletek esetén ne használjuk fel!

Száradás: A feketéskék bevonat képződése 10–20 percen belül megtörténik. A konverter réteg teljes átszáradása kb. 8 óra hossza elteltével messze-menően befejeződik. A száradási idő viszont függ a külső feltételektől, de különösen a tárgyhőmérséklettől is!

Az RK-51 Rozsdát átalakító rozsdoldószer kb. egy 15–20 µm rétegvastagságú bevonatot képez. További mázoló bevonatfelépítés, pld: műgyanta alapozóval és fedőlakkal!

Anyagszükséglet: kb. 100 ml/m²
Egyéb utalások: A termék vízzel hígítható.
Foltokat lakk oldószernel, kékes elszíneződéseket gyengén savas tisztítószer segítségével távolíthatunk el.
Figyelem: fagytól védjük!
Mégfagyott árut többé már nem lehet felhasználni!!

A szállítási csomagolást állandóan jól lezárva tartjuk, erős napsugárzásnak vagy magas hőmérsékletnek nem szabad kitenni!

A feldolgozó munkaeszközöket használat után azonnal bő mennyiségű vízzel tisztítsuk meg!

TM/RK-51 überarbeitet am 05.05.11 re/in übersetzt am 16.05.11 rei/ms/01-09/H